

**LAZURA LEMN ANTI-UV AQUA ( incolora )****DATE TEHNICE :**

**Structura:** Este un lac poliuretanic diluabil cu apa cu continut de UV absorbant cu adaos de particule nano si ceara hidrofobizanta.

**Sortiment:**

LAZURA ANTI-UV AQUA incolora

**Domeniu de utilizare:** Se poate aplica pentru **protejarea** suprafetelor din lemn pentru interior si exterior de razele soarelui, care in mod normal decoloreaza lemnul. Se poate aplica prin pensulare, pulverizare sau prin imersie.

Se usuca repede si da o pelicula estetica, protejeaza culoarea si textura lemnului. Datorita continutului ridicat de nano titan ofera protectia lemnului de a-si schimba culoarea datorita efectului razelor UV. Datorita peliculei de rezistenta mare la uzura si efectului de protectie UV este potrivit pentru solicitare de exterior.

**Caracteristici calitative:**

Aspect exterior..... emulsie colorata  
Valoare pH..... 8,5

Materiale nevolatile (MSZ ISO 3251:2003),  
la 105°C, 2 ore , %, minim..... 25  
Densitate (MSZ ISO 2811:2001) g/cm<sup>3</sup> ..... 1,025  
Timp de uscare la 20°C, max 60% grad de umiditate..... 30 minute  
Intarire totala: .....6 ore  
Se poate slefui ..... dupa 6 ore  
Aspectul peliculei ..... uniform semilucios  
Consum specific (MSZ9650/22:1989)..... **12 m<sup>2</sup>/kg**

---

**Pastreaza calitatea:** 24 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.

---

**Ambalaj:** Cutii metalice lacuite in interior de 0,75 L / 2,25 L sau galeti de PE de 18 L.

---

**Utilizare:** Inainte de aplicare, se amesteca bine si se poate dilua daca este necesar cu max 5% apa de robinet. Lazura incolora de protectie se aplica prin pensulare, pulverizare sau imersie pe o suprafata in prealabil impregnata cu ulei de in, material de ignifugare sau pe o suprafata brut slefuita si curatata de praf.

Este potrivita mai ales pentru suprafetele solicitate in exterior.

#### **I. Prima aplicare pe lemn impregnat cu ulei de in, ignifugant sau brut**

- 1 strat SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA
- 1 strat LAZURA LEMN AQUA
- 1 strat LAZURA ANTI-UV

#### **II. Vopsire de intretinere**

- 1 strat 1 LAZURA ANTI-UV

Straturile se aplica dupa un timp de uscare de 3 ore.

Dupa uscarea primului strat suprafata trebuie slefuita.

Vopseaua ramasa in cutie trebuie ferita de contactul cu aer, de aceea ambalajul trebuie bine inchis .

In caz contrar pe suprafata lacului se formeaza o pojghita subtire.

---

**Diluare:** apa de la robinet

---

**Prescriptii privind protectia contra incendiilor:** nu este inflamabil

---

**Continutul de materiale daunatoare sanatatii:** 0,1-0,2% Diuron (EINECS: 206-354-4)

**Continut VOC:** produsul contine maximum 130 g/l VOC

#### **Fraze de pericol :**

#### **Fraze de precautie :**

P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

---