

LAZURA LEMN AQUA (colorata)**DATE TEHNICE :**

Structura: Este un lac poliuretanic diluabil cu apa cu continut de UV absorbant cu adaos de particule nano si ceara hidrofobizanta.

Sortiment:

LAZURA LEMN AQUA abanos
LAZURA LEMN AQUA nuca
LAZURA LEMN AQUA brad
LAZURA LEMN AQUA tei
LAZURA LEMN AQUA mahon
LAZURA LEMN AQUA brad borovi
LAZURA LEMN AQUA tec
LAZURA LEMN AQUA stejar
LAZURA LEMN AQUA cires
LAZURA LEMN AQUA rosu suedez
LAZURA LEMN AQUA verde de padure

Domeniu de utilizare: Se poate aplica pentru **lacuirea** suprafetelor din lemn pentru interior si exterior. Se poate aplica prin pensulare, pulverizare sau prin imersie.

Se usuca repede si da o pelicula estetica, pastreaza culoarea si textura lemnului. Datorita continutului de nano titan ofera protectia lemnului de a-si schimba culoarea datorita efectului razelor UV. Datorita peliculei de rezistenta mare la uzura si efectului de protectie UV este potrivit pentru solicitare de interior si exterior.

Caracteristici calitative:

Aspect exterior.....	emulsie colorata
Valoare pH.....	8,5

Materiale nevolatile (MSZ ISO 3251:2003),

la 105°C, 2 ore , %, minim.....	25
Densitate (MSZ ISO 2811:2001) g/cm ³	1,025
Tim de uscare la 20°C, max 60% grad de umiditate.....	30 minute
Intarire totala:	6 ore
Se poate slefui	dupa 6 ore
Aspectul peliculei	uniform semilucios
Consum specific (MSZ9650/22:1989).....	12 m ² /kg

Pastreaza calitatea: 24 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.

Ambalaj: Cutii metalice lacuite in interior de 0,75 L / 2,5 L sau galeti de PE de 18 L.

Utilizare: Inainte de aplicare, se amesteca bine si se poate dilua daca este necesar cu max 5% apa de robinet. Lazura de lacuire se aplica prin pensulare, pulverizare sau imersie pe o suprafata in prealabil impregnata cu ulei de in, material de ignifugare sau pe o suprafata brut slefuita si curatata de praf. Este potrivit si pentru suprafete solicitate in exterior.

I. Prima aplicare pe lemn impregnat cu ulei de in, ignifugant sau brut

- 1 strat SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA
- 1 strat LAZURA LEMN AQUA
- 1 strat LAZURA ANTI-UV

II. Vopsire de intretinere

- 1 strat 1 LAZURA ANTI-UV

Straturile se aplica dupa un timp de uscare de 3 ore.

Dupa uscarea primului strat suprafata trebuie slefuita.

Vopseaua ramasa in cutie trebuie ferita de contactul cu aer, de aceea ambalajul trebuie bine inchis . In caz contrar pe suprafata lacului se formeaza o pojghita subtire.

Diluare: apa de la robinet

EGROKORR

Prescriptii privind protectia contra incendiilor: nu este inflamabil

Continutul de materiale daunatoare sanatatii: 0,1-0,2% Diuron (EINECS: 206-354-4)

Continut VOC: produsul contine maximum 130 g/l VOC

Fraze de pericol :

Fraze de precautie : P102 – Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.