

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA**DATE TEHNICE :**

Structura: Este o vopsea de impregnare pe baza de emulsie alchidica uleioasa diluabila cu apa

Sortiment:

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA incolor

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA abanos

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA nuca

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA brad

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA tei

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA mahon

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA brad borovi

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA tec

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA stejar

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA cires

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA rosu suedez

SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA verde de padure

Domeniu de utilizare: Se poate aplica pentru **impregnarea** suprafetelor din lemn pentru interior si exterior. Se poate aplica prin pensulare, pulverizare sau prin imersie.

Produsul este fungicid. Se usuca repede si da o pelicula estetica, pastreaza culoarea si textura lemnului. Datorita continutului de nano titan ofera protectia lemnului de a-si schimba culoarea datorita efectului razelor UV. Datorita peliculei de rezistenta mare la uzura si efectului de protectie UV este potrivit pentru solicitare de interior si exterior.

Caracteristici calitative:

Aspect exterior..... emulsie colorata
Valoare pH..... 8,5

Materiale nevolatile (MSZ ISO 3251:2003),
la 105°C, 2 ore , %, minim..... 25
Densitate (MSZ ISO 2811:2001) g/cm³..... 1,025

Timpe de uscure lă 20°C, max 60% grad de umiditate..... 30 minute
Intărire totală:6 ore
Se poate slefui după 6 ore
Aspectul peliculei uniform semilucios
Consum specific (MSZ9650/22:1989)..... 8 – 12 m²/kg

Păstrează calitatea: 24 luni de lă fabricăție fiind înmagăzinat conform prescripțiilor standardului MSZ 13910:1973.

Ambalaj: Cutii metalice lacuite în interior de 0,75 L / 2,5 L sau găleți de PE de 18 L.

Utilizare: Înainte de aplicăre, se amestecă bine și se poate dilua dacă este necesar cu max 5% apă de robinet. Lazura de lacuire se aplică prin pensulare, pulverizare sau imersie pe o suprafață în prealabil împregnată cu ulei de în, material de ignifugăre sau pe o suprafață brut slefuită și curățată de praf. Este potrivit și pentru suprafețe solicităte în exterior.

I. Prima aplicăre pe lemn împregnat cu ulei de în, ignifugant sau brut

- 1 strat SOLUTIE IMPREGNARE LEMN AQUA
- 1 strat LAZURA LEMN AQUA
- 1 strat LAZURA ANTI-UV

II. Vopsire de întretinere

- 1 strat 1 LAZURA ANTI-UV

Straturile se aplică după un timp de uscăre de 3 ore.

După uscărea primului strat suprafața trebuie slefuită.

Vopseauă răsă în cutie trebuie ferită de contactul cu aer, de aceea ambalajul trebuie bineînchis . În caz contrar pe suprafața lacului se formează o pojghită subtire.

Diluire: apă de lă robinet

Prescripții privind protecția contra incendiilor: nu este inflamabil

Continutul de materiale dăunătoare sănătății: 0,1-0,2% Diuron (EINECS: 206-354-4)

Continut VOC: produsul contine maximum 130 g/l VOC

Fraze de pericol :

Fraze de precauție : P102 – Dacă este necesară consultărea medicului, țineți lă îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
