

## VOPSEA DE GARDURI

### DATE TEHNICE :

---

**Structura:** Este o vopsea pe baza de rasina sintetica, cu continut de pigmenti usori cu o capacitate de colorare decorativa.

---

### Sortiment:

DPL vopsea luciosa pentru garduri	maro 500
DPL vopsea luciosa pentru garduri	bordo 830
DPL vopsea luciosa pentru garduri	negru 300
DPL vopsea luciosa pentru garduri	alb 100
DPL vopsea luciosa pentru garduri	albastru 700
DPL vopsea luciosa pentru garduri	albastru Ral 5002
DPL vopsea luciosa pentru garduri	albastru Ral 5005
DPL vopsea luciosa pentru garduri	albastru Ral 5010
DPL vopsea luciosa pentru garduri	albastru Ral 5017
DPL vopsea luciosa pentru garduri	ocru 450
DPL vopsea luciosa pentru garduri	rosu 821
DPL vopsea luciosa pentru garduri	rosu Ral 3011
DPL vopsea luciosa pentru garduri	galben Ral 1004
DPL vopsea luciosa pentru garduri	gri Ral 7001
DPL vopsea luciosa pentru garduri	gri Ral 7004
DPL vopsea luciosa pentru garduri	gri Ral 7040
DPL vopsea luciosa pentru garduri	gri Ral 7043
DPL vopsea luciosa pentru garduri	roscat 800
DPL vopsea luciosa pentru garduri	verde 600
DPL vopsea luciosa pentru garduri	verde Ral 6005
DPL vopsea luciosa pentru garduri	verde Ral 6011
DPL vopsea luciosa pentru garduri	verde Ral 6034
DPL vopsea luciosa pentru garduri	negru grafit
DPL vopsea luciosa pentru garduri	argintiu grafit
DPL vopsea luciosa pentru garduri	bordo grafit
DPL vopsea luciosa pentru garduri	verde grafit
DPL vopsea luciosa pentru garduri	albastru grafit

---

**Domeniu de utilizare:** Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea diferitelor structuri din metal sau din lemn din exterior ( garduri, balustrazi etc. ).

---

### Caracteristici calitative:

- Aspect exterior	suspensie omogena
- Timp de scurgere, la 20°C (MSZ EN 535:1994), cu pahar Ø 4 mm, s, min	120-180
- Materiale nevolatile (MSZ EN ISO 3251:2003) la 105°C, 3 ore , %, minim	50

- Finetea particulei (MSZ EN ISO 1524:2002), µm, max.	15
- Densitate (MSZ EN ISO 2811/1:2001) g/cm <sup>3</sup>	0,98-1,23
- Timp de uscare (MSZ ISO 1517:1993), la 20°C, ore, max.	
gradul 1. de uscare	2
gradul 5. de uscare	24
- Revopsibilitate (MSZ 9640/24:1979), la 20°C	dupa aplicare intr-o ora sau dupa 24h
- Aspectul exterior al peliculei	uniform semilucios
- Aderenta (MSZ EN ISO 2409:1999), la 20°C, grad	0
- Elasticitate Erichsen, mm, min. (MSZ 9640/6:1987)	7
- Rezistenta la apa(MSZ 9640/11: 1983)	pelicula este neschimbata dupa o
imersie de 24 de ore in apa	
- Rezistenta la lumina (MSZ 9640/19:1986), 100 de ore	pelicula este neschimbata.
- Consum specific (MSZ9650/22:1989)	<b>6 - 7 m<sup>2</sup>/Kg</b>

**Pastreaza calitatea:** 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.

**Ambalaj:** Cutii litografiate de 0,75 L / 2,5 L / 25 Kg

**Utilizare:** Se poate aplica prin pensulare, pulverizare sau cu rola. Se poate aplica si pe suprafetele structurilor metalice noi sau vechi curatate cu perie de sarma. Din cauza pigmentilor anticorozivi si usori nu este necesara o grunduire prealabila, ajunge doar o vopsire in doua straturi pentru a obtine efectul anticorosiv cel mai optim.

**Diluare:** Diluant Izofix 513 si Xilol 100%

**Prescriptii privind protectia contra incendiilor:** Apartine clasei II. de inflamabilitate.

**Continutul de materiale daunatoare sanatatii:** : 5-10% hidrocarburi aromatice, 25-30% hidrocarburi alifatiche.

Propozitiile R, referitoare la pericolozitatea / riscul materialelor periculoase:

- R10** Inflamabil.
- R20/21** Nociv prin inhalare si in contact cu pielea.
- R36/38** Iritant pentru ochi si piele.

Propozitiile S, referitoare la utilizarea de securitate al materialelor periculoase:

- S1** A se pastra sub cheie
- S2** A nu se lasa la indemana copiilor
- S16** A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scantei Fumatul interzis
- S20** A nu se consuma alimente si bauturi pe durata utilizarii
- S23** A nu inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii [termenul(ii) corespunzator(i) se specifica de producator]
- S24/25** A se evita contactul cu pielea si cu ochii
- S26** La contactul cu ochii, se spala imediat cu multa apa si se consulta medicul
- S29** A nu se arunca la canalizare
- S33** A se evita acumularea incarcarii electrostatice.
- S38** In cazul unei ventilatii insuficiente se utilizeaza echipament de protectie corespunzator pentru asigurarea respiratiei

**S45** In caz de accident sau daca va simtiti rau, a se consulta imediat medicul. (daca este posibil, i se arate eticheta)

**S46** In caz de inghitire, a se consulta imediat medicul si a i se arata ambalajul (recipientul) sau eticheta

**S51** A se utiliza numai in spatii bine ventilate

---



# EGROKORR