

VOPSEA PENTRU PATINARE FIER FORJAT

DATE TEHNICE :

Structura: Sunt vopsele fabricate din rasini sintetice speciale pe baza de polimer alchidic modificat acril-vinilic si poliuretanic, cu continut de pigmenti si solventi.

Sortiment:

VOPSEA PATINARE FIER FORJAT cupru
VOPSEA PATINARE FIER FORJAT argintiu
VOPSEA PATINARE FIER FORJAT bronz
VOPSEA PATINARE FIER FORJAT auriu
VOPSEA PATINARE FIER FORJAT rosu
VOPSEA PATINARE FIER FORJAT verde

Domeniu de utilizare: Acest produs este destinat acoperirii superficiale a fierului forjat, rezultand un efect de „patina de timp”. Aceasta procedura infrumusesteaza elementele construite din fier forjat si le ofera un aer deosebit.

Caracteristici calitative:

- Aspect exterior	suspensie omogena de diferite culori
- Timp de scurgere la 20 °C, (MSZ EN ISO 2431:2001) cu pahar de masurat nr Φ 4 mm, sec. cel putin	100
- Materiale nevolatile (MSZ EN ISO 3251:2003), 105 °C, 2 ore, %, cel putin	50
- Finetea granulatiei (MSZ EN ISO 1524:2002), μ m, cel mult	10
- Timp de uscare (MSZ ISO 1517:1993) la 20 °C, cel mult (grosimea stratului 20-25 μ m)	
gradul 1, minute	60
gradul 6, ore	24
- Aderenta (MSZ EN ISO 2409:1999) (pe suprafete din metale usoare si colorate cat si pe suprafete din otel) grade	0
- Elasticitate Erichsen (MSZ 9640/6:1987) mm, cel putin	5
- Duritate, prin metoda creion (MSZ 9640/2:1989),	H
- Timp de pauza intre straturi (MSZ 9650/24:1979)20C-on,h.min	4
- Rezistenta la apa(MSZ 9640/11:1983)	la 8 zile dupa aplicare,rezista durabil
- Putere de acoperire (MSZ 9650/22:1989)	4-5 m²/Kg

Păstrează calitatea: 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor standardului MSZ 13910:1973.

Ambalaj: Cutii litografiate de 0,25 L / 0,75 L / 2,5 L

Utilizare: Pe suprafețele din fier forjat se aplica VOPSEAUĂ PENTRU PATINARE cu ajutorul unei pensule uscate doar pe muchiile obiectelor (fără diluant) sau cu ajutorul unui pistol de vopsit printr-o aplicare superficială (cu diluant). Acest produs, având o consistență foarte mare, în cazul aplicării cu ajutorul unui pistol de vopsit, se poate dilua până la 50%.

Diluare: Diluant Izofix 513 sau Xilol 100%

Prescripții privind protecția contra incendiilor: Apartine clasei II. de inflamabilitate.

Conținutul de materiale daunatoare sănătății : 25-30% acetat izobutilic, 10 % acetat metoxi propilic.

Propozițiile R, referitoare la pericolozitatea/riscul materialelor periculoase:

- R10** Inflamabil
- R36** Iritant pentru ochi
- R66** Expunerea repetată poate provoca uscarea sau craparea pielii
- R67** Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețea

Propozițiile S, referitoare la utilizarea de securitate a materialelor periculoase:

- S1** A se păstra sub cheie
 - S2** A nu se lăsa la îndemână copiilor
 - S24/25** A se evita contactul cu pielea și cu ochii
 - S26** La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul
 - S45** În caz de accident sau dacă vă simțiți rău, a se consulta imediat medicul. (dacă este posibil, i se arată eticheta)
 - S46** În caz de inghitire, a se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta
 - S51** A se utiliza numai în spații bine ventilate
-

EGROKORR